



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639010605-005246

① SOLITEX FRONTA WA

② 10133

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie na stěny

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Systému 3

Uvedený subjekt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 - a „MPA Dresden GmbH“ – NB 0767 - provedl počáteční zkoušky vlastností materiálu podle systému 3.

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-2

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka ¹		50 m
Šířka ²		3 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2:2001	100 ±5 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2:2001	0,45 ±0,05 mm
sd-hodnota	EN ISO 12572:2001	0,05 ±0,02 m
Chování při požáru	EN 13501-1:2002	E
Odolnost proti vodě před-/po použití*	EN 13111:2001	W1 / W1
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1:1999	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm
Pevnost v tahu podélná/příčná po použití*	EN 12311-1:1999	190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 12311-1:1999	90 ±10 % / 90 ±10 %
Průtah podélný/příčný po použití*	EN 12311-1:1999	70 ±10 % / 70 ±10 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 12310-1:1999	110 ±20 N / 140 ±20 N
*) Stálost proti stárnutí	EN 1297 :2004 / EN 1296:2001	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109:1999	-40 °C

Rozměrové tolerance: ¹: +0.5 m; ²: +0.01 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager

Schwetzingen, 20.06.2014