



# Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639122186-005241

## ① SOLITEX PLUS connect

② 12218

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

Systému 3

Uvedený subjekt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 - a „MPA Dresden GmbH“ – NB 0767 - provedl počáteční zkoušky vlastností materiálu podle systému 3.

### ⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-1

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka <sup>1</sup>		50 m
Šířka <sup>2</sup>		1,5 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2:2001	170 ±5 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka	EN 1849-2:2001	0,55 ±0,10 mm
sd-hodnota	EN ISO 12572:2001	0,06 ±0,02 m
Chování při požáru	EN 13501-1:2007	E
Odolnost proti vodě před-/po použití*	EN 1928:2000	W1 / W1
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-1:1999	495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm
Pevnost v tahu podélná/příčná po použití*	EN 12311-1:1999	495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 12311-1:1999	15 ±5 % / 15 ±5 %
Průtah podélný/příčný po použití*	EN 12311-1:1999	15 ±5 % / 15 ±5 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 12310-1:1999	300 ±30 N / 270 ±30 N
*) Stálost proti stárnutí	EN 1297:2004 / EN 1296:2001	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109:1999	-40 °C

Rozměrové tolerance: <sup>1</sup>: +0.5 m; <sup>2</sup>: +0.005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager

Schwetzingen, 20.06.2014