



Prohlášení o vlastnostech

DoP-č.: 4026639163400-061989

① SOLITEX WELDANO-S

② 16340

(číslo šarže viz. potisk na membráně)

Difúzní kontaktní fólie

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Systemu 3

⑨ Prohlášení v souladu s EN 13859-1

Vlastnost	Norma	Hodnota
Délka ¹	EN 1848-2	25 m
Šířka ²	EN 1848-2	0,375 m
Plošná hmotnost	EN 1849-2	310 ±15 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,8 ±0,05 mm
sd hodnota	EN ISO 12572	0,18 ±0,04 m
Chování při požáru	EN 13501	E
Odolnost proti vodě před-/po použití*	EN 13859-1	W1 / W1
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná	EN 13859-1 (A)	320 ±20 N/5 cm / 400 ±20 N/5 cm
Maximální pevnost v tahu podélná/příčná po použití*	EN 13859-1 (A)	275 ±20 N/5 cm / 320 ±20 N/5 cm
Průtah podélný/příčný	EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Průtah podélný/příčný po použití*	EN 13859-1 (A)	50 ±10 % / 70 ±10 %
Odolnost proti roztržení podélná/příčná	EN 13859-1 (B)	200 ±20 N / 200 ±20 N
*) Stálost proti stárnutí při 100 °C	EN 1297 / EN 1296	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-20 °C

Rozměrové tolerance: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Vlastnosti výrobku u čísel 1 a 2 odpovídají provedení deklarovaného podle čísla 9. Podle čísla 4 je zodpovědný za vydávání tohoto Prohlášení o vlastnostech výhradně výrobce. Jméno a podpis výrobce.

Lothar Moll, Generální ředitel

Michael Förster, technický manager
Schwetzingen, 04.07.2020